

FICHA TÉCNICA – CRISTAIS

CRISTAL GRANILHA/ CRISTAL PIGMENTADO

OBRIGATÓRIO

**O USO DE ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA DE INOX.
NÃO USAR RECIPIENTES METÁLICOS. LEIA AS INSTRUÇÕES NO RÓTULO.**

CARACTERÍSTICAS

Cristal Granilha: Produto a base de pedras naturais, formulado com resina acrílica de alta dureza, resistência e qualidade devendo-se verificar o lote de cada produto, caso não seja o mesmo, poderá haver alteração nas colorações.

Cristal Pigmentado: Produto formulado com resina acrílica de alta dureza, resistência e qualidade, minerais e pigmentos orgânicos e inorgânicos nobres, proporciona acabamento em alto relevo. Pode-se criar diferentes efeitos de decoração. Aplicável em qualquer tipo de parede desde que a instrução de preparação seja seguida, e com alternativa de **Cristal Pigmentado Brilhante**. Para uso exterior e interior.

PREPARAÇÃO

Reboco novo: A superfície deverá estar curada (aguardar 30 dias), seca, coesa e isenta de óleo, gordura, mofo e pó. Caso seja aplicada em superfície mal curada, apresentará problemas em curto espaço de tempo como saponificação, calcinação, eflorescência, embolhamento e descascamento. Em superfícies irregulares deverão ser corrigidas com massa regularizadora, massa corrida (interior) ou massa acrílica (exterior/interior). Em superfícies com gesso deverá ser aplicado Fundo Preparador de Paredes para assegurar a alcalinização da mesma.

Reboco fraco, desagregando, caiação ou com partes soltas e Repintura : Remover o máximo possível raspando a superfície, eliminar resíduos ou contaminantes e o pó resultante, com a superfície devidamente preparada, sem sinais de remendos, com a aplicação anterior de Fundo Preparador e 2-3 demãos de Primer específico, não podendo lavar. **Obs.:** Aplicar o Cristal **somente** com desempenadeira de inox. Para obter maior durabilidade e resistência do produto, aplicar hidrofugante/resina/verniz acrílico, após sua secagem e/ ou manutenção anual.

DILUIÇÃO

Pronta para uso. Se necessário, diluir com até 5% de água limpa e misturar bem o produto.

APLICACÃO

Após a aplicação de 2 a 3 demãos de Primer sobre o reboco (não aplicar o primer sobre pintura antiga, nesse caso utilizar um fundo preparador de paredes). Aplicar **somente** com desempenadeira de **inox**, durante a pintura e secagem, mantenha o ambiente ventilado e retire crianças e animais domésticos do local. Polimerização total (cura) de 30 dias. Não aplicar o produto em dias chuvosos, sob temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C na parede (substrato) e nunca a favor do sol. Não aplicar o produto com taxa de umidade relativa do ar acima de 90%.

RENDIMENTO

#16: De 4,0Kg/m² a 4,3Kg/m²

#20: De 2,5Kg/m² a 3,3Kg/m²

#30: De 2,0Kg/m² a 2,2Kg/m²

#40: De 2,0Kg/m² a 2,2Kg/m²

EMBALAGEM

Balde Barrica 23kg

Galão 4,6kg

Barrica 23kg