

## **FICHA TÉCNICA – IMPERMAGGI PREMIUM**

### **CARACTERÍSTICAS**

IMPERMAGGI PREMIUM é um revestimento impermeabilizante para exteriores indicado contra batida de chuva na parede e os consequentes males que a infiltração provoca. É um revestimento capaz de impermeabilizar, selar, pintar e absorver fissuras consequentes da retração da argamassa, tudo isso em um só produto. IMPERMAGGI PREMIUM possui em sua composição, tecnologia para ser o melhor 4 em 1 do mercado, composto por minerais acrílicos super fortes e com excelente resistência às intempéries, UV e fungos.

### **USOS E VANTAGENS**

- Impermeabilização de paredes externas contra batida de chuva;
- Selador impermeável para tintas pva ou acrílicas;
- Tijolo ou concreto aparente;
- Placa cimentícia;
- Bloco cerâmico;
- É um produto 4 em 1: impermeabiliza, sela, pinta e absorve fissuras;
- Grande cobertura;
- Usa água como solvente (ecológico);
- Alta elasticidade;
- Aceita pigmentação com bisnagas ou pelo sistema tintométrico (tons claros);
- Pronto para uso;
- Protege do calor;
- Resiste a intempéries e maresia.

### **PREPARAÇÃO**

- A superfície deve estar limpa, seca, isenta de partículas soltas e fungos;
- Se a superfície já tiver algum tipo de pintura, deve-se lixar a mesma ou escovar;
- Pequenos buracos ou imperfeições devem ser preenchidos com cimento e areia antes da aplicação;
- Eventuais trincas devem ser tratadas previamente;
- Se necessário, aplique o Fundo Preparador de Paredes MAGGICOR;
- Aguardar a cura de no mínimo 28 dias quando o reboco for novo.

### **DILUIÇÃO**

Até 20% com água limpa.

### **APLICACÃO**

Aplicar de 2 a 3 demãos de IMPERMAGGI PREMIUM com brocha, pincel, trincha de nylon, rolo de lã ou de espuma. Durante a pintura e secagem, mantenha o ambiente ventilado e retire crianças e animais domésticos do local. Polimerização total (cura) de 4 até 28 dias. Não aplicar o produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C na parede (substrato) nunca a favor do sol. Não aplicar o produto com taxa de umidade relativa do ar acima de 90%.

### **RENDIMENTO**

De 270 a 320 gramas/m<sup>2</sup>/demão

### **EMBALAGEM**

Balde/Barrica 18kg  
Galão 3,6kg