

## **FICHA TÉCNICA – JET MAGGI**

### **CARACTERÍSTICAS**

Produto formulado com resina acrílica de alta resistência e durabilidade, cargas minerais nobres e aditivos. Revestimento acrílico hidrorrepelente de alto poder de enchimento. Devido à sua composição e aplicação, proporciona um acabamento tipo travertino. O Jet MAGGI foi desenvolvido para ser aplicado com pistola, método este que torna a aplicação mais rápida.

### **DADOS TÉCNICOS**

**Cor:** Conforme catálogo MAGGICOR ou à sua escolha  
**Resina:** Acrílica Estirenada  
**Teor de Sólidos:** 78%  
**Viscosidade:** (viscosímetro BROOKFIELD): 10.000 - 12.000 cps  
**Secagem:** ao toque: 6 horas  
**Solvente:** Água  
**Densidade:** 1,78g/ml  
**pH:** 8,8 a 9,2  
**Acabamento:** Rústico  
**Não tóxico e não inflamável**  
**Hidrorrepelente e Flexível**  
**Resistente ao atrito**  
**Elevada resistência mecânica e aderência**  
**Cores estáveis e duráveis**  
**Antimofo**

### **PREPARAÇÃO**

Eliminar todos os resíduos de gordura, poeira, caiação e partes soltas existentes na superfície. Eliminar o mofo (caso exista) lavando a superfície com uma mistura de água com cloro ou água sanitária na proporção de 1:1 e aguardar a secagem. **PAREDES NOVAS** devem obedecer a um intervalo de 30 dias entre a sua confecção e sua pintura uma vez que a alcalinidade interfere negativamente na resina e nos pigmentos.

**REPINTURA** Remover com lixa e/ou escova de aço a pintura, sujeira, gordura, graxa, partes soltas e principalmente pó proveniente da pintura antiga ou do lixamento. Aplicar Selador Acrílico antes e na cor do Jet MAGGI ser aplicado.

### **DILUIÇÃO**

Pronto para uso.

### **APLICACÃO**

Aplicar com Pistola para aplicação de texturas com pressão entre 30 e 40 libras. Usar compressor tipo HOBBY (com regulagem). Para obter o efeito travertino, utilizar desempenadeira de aço isenta de ferrugem. Para pintar sobre o JET MAGGI, aguardar de 24 à 48 horas em dias quentes/secos e em dias frios/úmidos aguardar até 72 horas. Durante a pintura e secagem, mantenha o ambiente ventilado e retire crianças e animais domésticos do local. Polimerização total (cura) de 4 até 28 dias. Não aplicar o produto em dias chuvosos, sob temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C na parede (substrato) e nunca a favor do sol. Não aplicar o produto com taxa de umidade relativa do ar acima de 90%.

### **RENDIMENTO**

Pode oscilar de acordo com a irregularidade da superfície de 2,5Kg/m<sup>2</sup> 3,5Kg/m<sup>2</sup>.

### **EMBALAGEM**

Balde Barrica 23kg  
Galão 4,6kg  
Barrica 23kg