

FICHA TÉCNICA – LÁTEX ACRÍLICO MAGGICRIL

CARACTERÍSTICAS

O LÁTEX ACRÍLICO FOSCO MAGGICRIL é uma tinta a base de resina acrílica, indicada para ambiente internos e externos de alvenaria, concreto, massa acrílica e repintura. Acabamento fosco aveludado, ótimo desempenho, mínimo respingamento e excelente alastramento. Produto de fácil aplicação. Baixíssimo odor que desaparece em até 4 horas após o processo de aplicação do produto, podendo variar dependendo do ambiente onde o mesmo será aplicado.

DADOS TÉCNICOS

Teor de Sólidos: 45%

Viscosidade: (viscosímetro digital BROOKFIELD): 95-100KU

Secagem: ao toque: 2 horas/Próxima demão: 4 horas

Solvente: Água

Densidade: 1,42g/ml

pH: 8,8 a 9,2

Acabamento: Liso

Não tóxico e não inflamável

Elevada resistência mecânica e aderência

Antimofo

PREPARAÇÃO

Eliminar todos os resíduos de gordura, poeira, caiação e partes soltas existentes na superfície. Eliminar o mofo (caso exista) lavando a superfície com uma mistura de água com cloro ou água sanitária na proporção de 1:1 e aguardar a secagem. PAREDES NOVAS devem obedecer a um intervalo de 30 dias entre a sua confecção e sua pintura uma vez que a alcalinidade interfere negativamente na resina e nos pigmentos.

DILUIÇÃO

De 10% a 20% sobre o volume da tinta.

APLICACÃO

Aplicar de 2 a 3 demãos de LÁTEX ACRÍLICO FOSCO MAGGICRIL com intervalo de 4 horas entre as demãos. A secagem total se dá em 72 horas. Durante a pintura e secagem, mantenha o ambiente ventilado e retire crianças e animais domésticos do local. Não aplicar o produto em dias chuvosos, sob temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C na parede (substrato) e nunca a favor do sol. Não aplicar o produto com taxa de umidade relativa do ar acima de 90%.

RENDIMENTO

Balde 18L: 280m²/por demão

Galão 3,6L: 56m²/por demão

EMBALAGEM

Balde 18L

Galão 3,6L