

FICHA TÉCNICA –LÁTEX EMBORRACHADO

CARACTERÍSTICAS

LÁTEX EMBORRACHADO foi desenvolvido como acabamento para proteção de superfícies externas de alvenaria, concreto, fibrocimento e repintura. Tem alta resistência as intempéries (sol e chuva) pois sua película emborrachada e flexível é capaz de acompanhar os movimentos de dilatação e contração de paredes, evitando o surgimento/ressurgimento de trincas.

PREPARAÇÃO

Eliminar todos os resíduos de gordura, poeira, caiação e partes soltas existentes na superfície. Eliminar o mofo (caso exista) lavando a superfície com uma mistura de água com cloro ou água sanitária na proporção de 1:1 e aguardar a secagem. **Paredes novas** devem obedecer a um intervalo de 30 dias entre a sua confecção e sua pintura uma vez que a alcalinidade interfere negativamente na resina e nos pigmentos.

DILUIÇÃO

Com rolo ou trincha até 10% de água limpa.

APLICACÃO

LÁTEX EMBORRACHADO deve ser aplicado com rolo de lã de carneiro adequado ou trincha macia, misturar a tinta antes e durante a aplicação com espátula limpa. Aplicar de 3 a 4 demãos com intervalo de 4 horas entre as demãos. A secagem total se dá em 72 horas. Durante a pintura e secagem, mantendo o ambiente ventilado e retire crianças e animais domésticos do local.

RENDIMENTO

Balde 20kg : até 250m² por demão dependendo da porosidade da superfície.

Galão 4kg : até 50m² por demão dependendo da porosidade da superfície.

EMBALAGEM

Balde 20kg

Galão 4kg