

FICHA TÉCNICA – MICROREVESTIMENTO

CARACTERÍSTICAS

Produto formulado com resina acrílica de alta dureza, resistência e qualidade, minerais e pigmentos orgânicos e inorgânicos nobres. O MICROREVESTIMENTO proporciona acabamento semelhante ao que se encontra na superfície, ou seja, ele preserva ou retoma as características originais do produto que já estava aplicado e possui altíssima resistência e durabilidade. Para uso exterior e interior. Hidrorrepelente.

DADOS TÉCNICOS

Cor: Conforme catálogo MAGGICOR ou à sua escolha

Resina: Acrílica Estirenada

Teor de Sólidos: 65%

Viscosidade: (viscosímetro BROOKFIELD): 10.000-12.000 cps

Secagem: ao toque: 3horas

Solvente: Água

Densidade: 1,78g/ml

pH: 8,5 a 9,2

Acabamento: Levemente texturizado

Não tóxico e não inflamável

Hidrorrepelente e Flexível

Resistente ao atrito

Elevada resistência mecânica e aderência

Cores estáveis e duráveis

Antimofo

PREPARAÇÃO

Eliminar todos os resíduos de gordura, poeira, caiação e partes soltas existentes na superfície. Eliminar o mofo (caso exista) lavando a superfície com uma mistura de água com cloro ou água sanitária na proporção de 1:1 e aguardar a secagem. **REPINTURA** Remover com lixa e/ou escova de aço a pintura, sujeira, gordura, graxa, partes soltas e principalmente pó proveniente da pintura antiga ou do lixamento. Aplicar Selador Acrílico antes e na cor do MICROREVESTIMENTO a ser aplicado.

DILUIÇÃO

Pronto para uso.

APLICACÃO

Aplicar com rolo de lã sobre a superfície até cobrir a área desejada. Para pintar sobre o MICROREVESTIMENTO, aguardar 72 horas. Durante a pintura e secagem, mantenha o ambiente ventilado e retire crianças e animais domésticos do local. Polimerização total (cura) de 4 até 28 dias. Não aplicar o produto em dias chuvosos, sob temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C na parede (substrato) e nunca a favor do sol. Não aplicar o produto com taxa de umidade relativa do ar acima de 90%.

RENDIMENTO

Pode oscilar de acordo com a irregularidade da superfície de 1,0 à 1,5 quilos por metro quadrado (Kg/m²).

EMBALAGEM

Balde Barrica 23kg

Galão 4,6kg

Barrica 23kg

FICHA TÉCNICA – MICROREVESTIMENTO

tintas e texturas
MAGGICOR

A magia das cores.