

## **FICHA TÉCNICA – TEXTURADO ACRÍLICO HIDRORREPELENTE**

### **CARACTERÍSTICAS**

Produto formulado com resina acrílica de alta dureza, resistência e qualidade, minerais e pigmentos orgânicos e inorgânicos nobres. O TEXTURADO ACRÍLICO HIDRORREPELENTE proporciona acabamento em alto relevo. Pode - se criar diferentes efeitos de decoração. Aplicável em qualquer tipo de parede desde que a instrução de preparação seja seguida. Para uso exterior e interior.

### **DADOS TÉCNICOS**

**Cor:** Conforme catálogo MAGGICOR ou à sua escolha

**Resina:** Acrílica Estirenada

**Teor de Sólidos:** 80%

**Viscosidade:** (viscosímetro BROOKFIELD): 12.500-15.000 cps

**Secagem:** ao toque: 4 horas

**Solvente:** Água

**Densidade:** 1,90 g/ml

**pH:** 8,8 a 9,2

**Acabamento:** Texturado fosco

**Não tóxico e não inflamável**

**Hidrorrepelente e Flexível**

**Resistente ao atrito**

**Elevada resistência mecânica e aderência**

**Cores estáveis e duráveis**

**Antimofo**

### **PREPARAÇÃO**

Eliminar todos os resíduos de gordura, poeira, caiação e partes soltas existentes na superfície. Eliminar o mofo (caso exista) lavando a superfície com uma mistura de água com cloro ou água sanitária na proporção de 1:1 e aguardar a secagem. **PAREDES NOVAS** devem obedecer a um intervalo de 30 dias entre a sua confecção e sua pintura uma vez que a alcalinidade interfere negativamente na resina e nos pigmentos. **REPINTURA** Remover com lixa e/ou escova de aço a pintura, sujeira, gordura, graxa, partes soltas e principalmente pó proveniente da pintura antiga ou do lixamento. Aplicar Selador Acrílico antes e na cor do TEXTURADO ACRÍLICO HIDRORREPELENTE a ser aplicado.

### **DILUIÇÃO**

Pronta para uso.

### **APLICACÃO**

Após a aplicação de 1 (uma) demão de Selador Acrílico sobre o reboco (não plicar o selador sobre pintura antiga) na cor desejada, aplicar com rolo apropriado 1 (uma) demão sempre terminando o mesmo sentido, de preferência de cima para baixo. Para pintar sobre o TEXTURADO ACRÍLICO HIDRORREPELENTE, aguardar de 24 à 48 horas em dias quentes/secos e em dias frios/úmidos aguardar até 72 horas. Durante a pintura e secagem, mantenha o ambiente ventilado e retire crianças e animais domésticos do local. Polimerização total (cura) de 4 até 28 dias. Não aplicar o produto em dias chuvosos, sob temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C na parede (substrato) e nunca a favor do sol. Não aplicar o produto com taxa de umidade relativa do ar acima de 90%

### **RENDIMENTO**

De 2,5Kg/m<sup>2</sup> a 3,0Kg/m<sup>2</sup>

### **EMBALAGEM**

Balde Barrica 23kg

Galão 4,6kg

Barrica 23kg