

FICHA TÉCNICA – TINTA PISO

CARACTERÍSTICAS

Tinta formulada a base de resina acrílica, quartzo, cargas minerais micronizadas, pigmentos inorgânicos, aditivos especiais que lhe conferem ótima resistência à ação de água e alta resistência a intempéries. Possui alta resistência de filme nos dias com muita incidência de sol. Para pisos cimentícios em geral.

DADOS TÉCNICOS

Cor: Conforme catálogo MAGGICOR ou à sua escolha

Resina: Acrílica Estirenada

Teor de Sólidos: 38,5%

Viscosidade: (viscosímetro digital BROOKFIELD): 90-100KU

Secagem: ao toque: 2 horas/Próxima demão: 4 horas

Solvente: Água

Densidade: 1,34g/ml

pH: 8,8 a 9,2

Acabamento: Áspero

Não tóxico e não inflamável

Elevada resistência mecânica e aderência

Antimofo

PREPARAÇÃO

Remover previamente com lavadora de pressão: areia, terra, sujeiras, gorduras, partes soltas e pó.

Remover partes soltas e eliminar trincar e infiltrações.

Em casos normais são necessárias 2 demãos. Em caso de repinturas especiais, avaliar a superfície a ser aplicada para poder determinar o número de demãos necessárias. Se a cor da superfície a ser aplicada for mais intensa, serão necessárias de 3 a 4 demãos.

DILUIÇÃO

Cimentado Novo Queimado: 15% em todas as demãos

Cimentado Novo não Queimado ou Fraco: 30% na primeira demão e 15% nas demais.

APLICACÃO

Aplicar de 2 a 4 demãos (dependendo da superfície) com rolo de lã de carneiro ou rolo de espuma para pintura. Durante a pintura e secagem, mantenha o ambiente ventilado e retire crianças e animais domésticos do local. Polimerização total (cura) de 4 até 28 dias. Não aplicar o produto em dias chuvosos, sob temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C na parede (substrato) e nunca a favor do sol. Não aplicar o produto com taxa de umidade relativa do ar acima de 90%.

RENDIMENTO

Balde / Barrica 18L: 125 à 200m²/por demão dependendo da porosidade da superfície.

Galão 3,6L: 25 à 40m²/por demão dependendo da porosidade da superfície.

EMBALAGEM

Balde 18L

Galão 3,6L

Barrica 18L