

FICHA TÉCNICA – APLIKFINO

CARACTERÍSTICAS

Produto formulado com resina acrílica de alta dureza, resistência e qualidade, minerais e pigmentos orgânicos e inorgânicos nobres. O APLIKFINO proporciona acabamento granulado e levemente riscado e possui altíssima resistência e durabilidade. Para uso exterior e interior. Hidrorrepelente.

DADOS TÉCNICOS

Teor de Sólidos: 78%

Viscosidade: (viscosímetro BROOKFIELD): 15.000-17.000 cps

Secagem: ao toque: 4 horas

Solvente: Água

Densidade: 1,78g/ml

pH: 8,8 a 9,2

Acabamento: Granulado Fosco levemente riscado

Não tóxico e não inflamável

Hidrorrepelente e Flexível

Elevada resistência mecânica e aderência

Antimofo

PREPARAÇÃO

Eliminar todos os resíduos de gordura, poeira, caiação e partes soltas existentes na superfície. Eliminar o mofo (caso exista) lavando a superfície com uma mistura de água com cloro ou água sanitária na proporção de 1:1 e aguardar a secagem. **PAREDES NOVAS** devem obedecer a um intervalo de 30 dias entre a sua confecção e sua pintura uma vez que a alcalinidade interfere negativamente na resina e nos pigmentos. **REPINTURA** Remover com lixa e/ou escova de aço a pintura, sujeira, gordura, graxa, partes soltas e principalmente pó proveniente da pintura antiga ou do lixamento. Aplicar Selador Acrílico antes e na cor do APLIKFINO a ser aplicado.

DILUIÇÃO

Pronto para uso.

APLICACÃO

Após a aplicação de 1 (uma) demão de Selador Acrílico na cor desejada sobre o reboco, estenda o APLIKFINO sobre a superfície com uma desempenadeira de aço, espalhando o produto de forma uniforme com espessura igual ao diâmetro do grão. Passar em seguida, uma desempenadeira de acrílico ou PVC em círculos para se obter o efeito final levemente riscado. Para pintar sobre o APLIK FINO, aguardar de 24 à 48 horas em dias quentes/secos e em dias frios/úmidos aguardar até 72 horas. Durante a pintura e secagem, mantenha o ambiente ventilado e retire crianças e animais domésticos do local. Polimerização total (cura) de 4 até 28 dias. Não aplicar o produto em dias chuvosos, sob temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C na parede (substrato) e nunca a favor do sol. Não aplicar o produto com taxa de umidade relativa do ar acima de 90%.

RENDIMENTO

Pode oscilar de acordo com a irregularidade da superfície e tamanho da pedra de 3,0 Kg/ m² à 3,5 Kg/m².

EMBALAGEM

Balde Barrica 23kg

Galão 4,6kg

Barrica 23kg