

FICHA TÉCNICA – FUNDO PREPARADOR DE PAREDES

CARACTERÍSTICAS

O FUNDO PREPARADOR DE PAREDES é indicado para aplicação sobre paredes calcinadas, revestimentos que estejam se soltando, reboco fraco e repinturas proporcionando uma maior durabilidade e "colando" as partes soltas ou pouco coesas. Sua composição contém Resina Acrílica de alta qualidade e aditivos ativos.

DADOS TÉCNICOS

Cor: Incolor

Resina: Acrílica Estirenada

Viscosidade: (viscosímetro digital BROOKFIELD): 65-75 KU

Secagem: ao toque: 2 horas/Próxima demão: 4 horas

Solvente: Água

Densidade: 1,00g/ml

pH: 8,8 a 9,2

Acabamento: Liso

Não tóxico e não inflamável

Elevada resistência mecânica e aderência

Anti-mofa

PREPARAÇÃO

Eliminar todos os resíduos de gordura, poeira, caiação e partes soltas existentes na superfície. Eliminar o mofo (caso exista) lavando a superfície com uma mistura de água com cloro ou água sanitária na proporção de 1:1 e aguardar a secagem. **PAREDES NOVAS** devem obedecer a um intervalo de 30 dias entre a sua confecção e sua pintura uma vez que a alcalinidade interfere negativamente na resina e nos pigmentos. Pintura sobre o concreto aparente, as recomendações são as mesmas acima citadas

DILUIÇÃO

Pronto para uso, se necessário diluir com até 5% de água limpa e misturar bem o produto.

APLICACÃO

Deve ser aplicado sobre a parede seca. Se necessário, aplique 2 ou mais demãos ou até as partes soltas ficarem firmes. Aplicar de 2 a 3 demãos ou mais com intervalo de 4 horas entre as demãos. A secagem total se dá em 24 horas. Não aplicar o produto em dias chuvosos, sob temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C na parede (substrato) e nunca a favor do sol. Não aplicar o produto com taxa de umidade relativa do ar acima de 90%.

RENDIMENTO

Balde / Barrica 18L: 150m²/por demão dependendo da porosidade da superfície.

Galão 3,6L: 30m²/por demão dependendo da porosidade da superfície.

Litro 900ml: 7,5m²/por demão dependendo da porosidade da superfície.

EMBALAGEM

Balde 18L

Galão 3,6L

Barrica 18L

Litro 900ml