

FICHA TÉCNICA – RESINA IMPERMEABILIZANTE

CARACTERÍSTICAS

RESINA IMPERMEABILIZANTE: É um produto aquoso composto por resina 100% acrílica, que atua formando uma película brilhante e lisa sobre a superfície e conferindo proteção contra umidade, sujeiras, formação de limo e de fungo, aumentando assim sua durabilidade e resistência.

A Resina Impermeabilizante é um produto ecologicamente correto, regulamentado conforme a norma ABNT / NBR 11702 (tipos 4.8.3 e 4.8.5). Possui excelente desempenho, podendo ser aplicado em diferentes tipos de superfície (como telhas, tijolos, pedras e concreto aparente). Disponível nas cores: branco, cinza, telha, ônix, vermelho e incolor. Para maiores informações e orientações quanto à segurança, favor consultar o **boletim técnico** e a **FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA (FDS)** disponíveis em nosso site www.maggicor.com.br. Este produto proporciona um revestimento brilhante de alta dureza que repele a água e a umidade, evita a formação de fungos (mofo), facilita a limpeza e resiste à ação do tempo e ao desgaste provocado pelo tráfego constante.

USOS E VANTAGENS

- Impermeabilização e proteção de telhas, tijolos, pedras e pisos.
- Excelente brilho
- Tijolo ou concreto aparente;

PREPARAÇÃO

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber a pintura. É importante que esteja limpa, seca, sem partes soltas de reboco ou de pintura velha. Antes de pintar, corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, manchas de gordura e outros contaminantes que podem comprometer o resultado da pintura

DILUIÇÃO

Até 10% com água limpa.

APLICAÇÃO

Com rolo de lã, pincel de cerdas macias ou pistola. PREPARO DA SUPERFÍCIE (DE ACORDO COM A NORMA NBR 13245): Remover previamente sujeira, gordura, poeira e demais partículas soltas para que o produto apresente melhor aderência e acabamento. A superfície deve estar completamente seca. Não aplicar em dias chuvosos, sob temperaturas abaixo de 10°C e acima de 40°C na parede (substrato) e nunca a favor do sol. Não aplicar o produto com taxa de umidade relativa do ar acima de 90%.

SECAGEM

Entre demãos : 4 horas.

Final : 120 horas.

RENDIMENTO

RENDIMENTO: 12m²/ litro (por demão).

EMBALAGEM

Balde 18L

Galão 3,6L