

FICHA TÉCNICA – TEXTURADO ACRÍLICO HIDRORREPELENTE CONSTRUÇÕES

CARACTERÍSTICAS

Produto formulado com resina acrílica de alta dureza, resistência e qualidade, minerais e pigmentos orgânicos e inorgânicos nobres. O TEXTURADO ACRÍLICO HIDRORREPELENTE CONSTRUÇÕES proporciona acabamento em alto relevo. Pode - se criar diferentes efeitos de decoração. Aplicável em qualquer tipo de parede desde que a instrução de preparação seja seguida. Para uso exterior e interior.

DADOS TÉCNICOS

Cor: Conforme catálogo MAGGICOR ou à sua escolha

Resina: Acrílica Estirenada

Teor de Sólidos: 80%

Viscosidade: (viscosímetro BROOKFIELD): 12.500-15.000 cps

Secagem: ao toque: 4 horas

Solvente: Água

Densidade: 1,90g/ml

pH: 8,8 a 9,2

Acabamento: Texturado fosco

Não tóxico e não inflamável

Hidrorrepelente e Flexível

Resistente ao atrito

Elevada resistência mecânica e aderência

Cores estáveis e duráveis

Antimofa

PREPARAÇÃO

Eliminar todos os resíduos de gordura, poeira, caiação e partes soltas existentes na superfície. Eliminar o mofo (caso exista) lavando a superfície com uma mistura de água com cloro ou água sanitária na proporção de 1:1 e aguardar a secagem. **PAREDES NOVAS** devem obedecer a um intervalo de 30 dias entre a sua confecção e sua pintura uma vez que a alcalinidade interfere negativamente na resina e nos pigmentos. **REPINTURA** Remover com lixa e/ou escova de aço a pintura, sujeira, gordura, graxa, partes soltas e principalmente pó proveniente da pintura antiga ou do lixamento. Aplicar Selador Acrílico antes e na cor do TEXTURADO ACRÍLICO HIDRORREPELENTE CONSTRUÇÕES a ser aplicado.

DILUIÇÃO

Pronto para uso.

APLICACÃO

Após a aplicação de 1 (uma) demão de Selador Acrílico sobre o reboco (não plicar o selador sobre pintura antiga) na cor desejada, aplicar com rolo apropriado 1 (uma) demão sempre terminando o mesmo sentido, de preferência de cima para baixo. Para pintar sobre o TEXTURADO ACRÍLICO HIDRORREPELENTE CONSTRUÇÕES, aguardar de 24 à 48 horas em dias quentes/secos, e em dias frios/úmidos aguardar até 72 horas. Durante a pintura e secagem, mantenha o ambiente ventilado e retire crianças e animais domésticos do local. Polimerização total (cura) de 4 até 28 dias. Não aplicar o produto em dias chuvosos, sob temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C na parede (substrato) e nunca a favor do sol. Não aplicar o produto com taxa de umidade relativa do ar acima de 90%.

RENDIMENTO

De 2,5Kg/m² a 3,0Kg/m²

EMBALAGEM

Barrica 23kg

FICHA TÉCNICA – TEXTURADO ACRÍLICO HIDRORREPELENTE CONSTRUÇÕES

GARANTIA

A empresa Tintas e Texturas MAGGICOR garante o desempenho do **TEXTURADO ACRÍLICO HIDRORREPELENTE CONSTRUÇÕES** por **03 (três) anos**, após a aplicação, desde que todas as instruções contidas na embalagem sejam cumpridas. Além disso, as quantidades aplicadas **sem diluição** devem ser de 2,5 à 3,0Kg/m². **A garantia não é válida para pinturas externas com cores formuladas com concentrados orgânicos (amarelo, vermelho e magenta), pois podem causar perda gradativa da tonalidade em função da sua natureza e desempenho. Estas características não comprometem a proteção e durabilidade do produto. Esta garantia restringe – se a reposição do produto.**

tintas e texturas
MAGGICOR

A magia das cores.