

FICHA TÉCNICA –VEDA-TRINCA

CARACTERÍSTICAS

Produto recomendado para utilização em lajes, frisos, marquises, juntas e emendas em geral. Possui alto poder de preenchimento, auxiliando no tratamento de **fissuras de até 6mm** e trincas, além de conferir excelente impermeabilização. Sua elasticidade acompanha as movimentações da estrutura, impedindo que as trincas e fissuras reapareçam na superfície (desde que as mesmas sejam tratadas da forma correta). Dessa forma, o revestimento de acabamento não é afetado.

PREPARAÇÃO

A superfície deve estar limpa, seca, isenta de partículas soltas e fungos. Caso já exista algum tipo de pintura, deve-se lixar a mesma ou escovar. Pequenos buracos ou imperfeições devem ser calafetados com argamassa antes da aplicação, e eventuais trincas também devem ser tratadas previamente (pois sua presença propicia a infiltração de umidade para o interior do substrato, acelerando a degradação tanto do substrato como da pintura com o surgimento de manchas, bolhas, descascamentos, etc.), assim é fundamental corrigi-las a fim de garantir uma maior durabilidade da pintura. Deve-se aguardar a cura de no mínimo 28 dias quando o reboco for novo.

DILUIÇÃO

Pronto para uso

APLICAÇÃO

Veda-Trinca é pronto para uso, não sendo recomendada a sua diluição para evitar a perda de sua eficácia. Ao abrir a embalagem, sugerimos misturar o produto com uma espátula ou similar para homogeneização. O rendimento apresentado é um valor médio e pode sofrer variações de acordo com a mão-de-obra e condições do substrato. Aplicar de 2 a 3 demãos com espátula de aço ou ferramenta apropriada. Durante a pintura e secagem, mantenha o ambiente ventilado e retire crianças e animais domésticos do local. Não aplicar o produto em dias chuvosos, sob temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C na parede (substrato) e nunca a favor do sol. Não aplicar o produto com taxa de umidade relativa do ar acima de 90%.

DADOS TÉCNICOS

Viscosidade: 20.000 cps à 25.000 cps.

pH: 8,5- 9,2.

Densidade: 1,70g/ml

Secagem em até: 8 horas (ao toque) / 12 horas (entre demãos) / 4-28 dias (total).

RENDIMENTO: 6 à 8kg/m²

EMBALAGEM

Balde 18 kg

Barrica 18 kg

Galão 3,6kg